

Chloor en sjabloon

Het sjabloon is gemaakt van plastic.

Hiervoor heb ik plastic tabbladen gebruikt. Deze blijven stevig en gaan niet omkrullen, verschuiven niet zo snel.

- Werk altijd in een goed geventileerde ruimte of bewerk de stof buiten in de frisse lucht.
- Maak altijd eerst een proeflapje van de stof die je wilt gaan bewerken. Elke stof reageert weer anders op de chloor.
- Als je een kwast gebruikt, hou er dan rekening mee dat je misschien na het werkje geen haren meer op de kwast over hebt. Gebruik dus een oude kwast.
- Bescherm je eigen kleding.

Voorbeelden van stof bewerkt met chloor


Chloor in een spuitfles gedaan. Iets verdunt met water.

Onderaan zie je welk effect een niet goed werkende spuitfles geeft. De dosering werkte niet goed en het gaf vlekken.

Aan de andere kant kan dat ook weer leuk zijn natuurlijk.



Groen linnen.
Chloor half uur laten intrekken.



Paarse Babyrib.
Chloor 10 minuten laten intrekken.



Paarse Babyrib.

Spuitfles deed het niet zo goed. Druppelde nogal, waardoor het vlekkerig werd.



Rode Babyrib.
Chloor 15 minuten laten intrekken.



Dikke stretchdenim.
Chloor anderhalf uur laten intrekken.

Gewone denim.
intrekken.



Chloor een half uur laten




Een dicht geweven katoen.
Chloor een half uur laten intrekken.



Linnen.
Chloor een uur laten intrekken.



Polyester stofje.
Chloor twee uur laten intrekken.
Nauwelijks resultaat.



Babyrib.
Chloor een kwartier laten intrekken.
Direct resultaat.

Fleece ook uitgeprobeerd. Helaas na twee uur nog steeds geen enkel resultaat.
Katoenen stoffen hebben het beste effect!